

Адгезив-S

СТБ 1307-2002 «Смеси растворные и растворы строительные..»

Адгезив-S применяется для облицовки стен и полов керамической плиткой, монтажа конструкций и каменной кладки стен из газобетонных блоков и др., а также для выравнивания поверхности под облицовку. Раствором Адгезив-S достигается увеличение прочности сцепления с основанием, уменьшение толщины шва кладки, уменьшение мостиков холода в стенах.

Вид материала	Высококачественная сухая смесь в соответствии с СТБ 1307.
Цвет	Серый.
Вид и объем (вес) упаковки	Упаковка в пластифицированные бумажные мешки по 25 кг.
Хранение	Хранить в сухом месте при температуре не ниже + 5 °С, по возможности на поддонах, срок хранения до 6 месяцев.
Способ применения	Готовый к применению раствор, накладывается на облицовываемую поверхность, разравнивается гребенчатым шпателем и на него укладывается облицовочный материал. Основание для облицовки должно быть очищено от пыли, грязи, жирных пятен и др. Использование раствора для кладочных работ отличается от традиционного метода меньшей толщиной шва, которая зависит от точности геометрических форм кладочных материалов.
Рабочая температура	Работы следует выполнять при положительной температуре наружного воздуха от + 5 до + 28 °С. При применении в зимних условиях к Адгезиву-S следует вводить противоморозную добавку по результатам лабораторных испытаний.
Расход	Расход зависит от правильности форм кладочных материалов, качества поверхности основания под облицовку. Расход Адгезива-S для облицовки по ровной поверхности 2 - 3 кг на 1 м ² , для кладки из газосиликатных камней правильной геометрической формы составляет 25 кг на 1 м ² . Фактический расход материалов устанавливается для конкретного объекта.
Очистка рабочего инструмента	Кельма или зубчатый шпатель, мастерок из нержавеющей стали. Сразу же после окончания работы промыть инструмент водой.
Специальные предосторожности	Соблюдение требований техники безопасности в строительстве при использовании сухих смесей.

Основание:

Все минеральные основания: кирпичная кладка, штукатурка, бетон, раствор.

Подготовка основания:

Основание должно быть достаточно прочным, очищенным от пыли и прочих загрязнений. Отслаивающиеся участки покрытия следует удалить. Поврежденные участки штукатурки следует тщательно заделать, неровности выровнять раствором Адгезив-S. При необходимости усиления основания оштукатуриванием или полов дополнительным устройством слоя стяжки последние могут выполняться как Адгезивом-S, так и обычным кладочным раствором марок 100, 150 с добавлением Адгезива-S в количестве 10, 20 и 30% без снижения марки кладочного раствора. При этом добавлением Адгезива-S достигается улучшение условий твердения раствора за счет увеличения водоудерживающей способности, исключение трещинообразования на поверхности стяжки, а также хорошая эластичность и когезия цементно-песчаного раствора.

Подготовка продукта к использованию:

Содержимое мешка (25 кг) смешать с 5,25 - 5,75 литрами воды, в дальнейшем воду больше не добавлять, миксером перемешать раствор до получения однородной массы, оставить в покое на 10 - 15 минут, затем еще раз размешать.

Примечание:

Адгезива-S затворяется водой только однократно без дальнейшего добавления!