

## ОС-II

### СТБ 1263-2001 «Композиции защитно-отделочные строительные..»

ОС-2 применяется для окончательной отделки внутренних и наружных поверхностей стен жилых и общественных зданий. Возможно получение различных по внешнему виду фактур «короед». Для архитектурной выразительности отделки возможна последующая окраска тонкослойными красками.

Вид материала	Сухая смесь в соответствии с СТБ 1263 - 2001
Цвет	Белый
Вид и объем (вес) упаковки	Упаковка в пластифицированные бумажные мешки по 25 кг.
Хранение	Хранить в сухом месте, по возможности на поддонах, срок хранения до 6 месяцев. При транспортировании необходимо защищать от атмосферных осадков и механических повреждений.
Способ применения	Раствор равномерно наносят на стену с помощью шпателя, терки или полутерка из нержавеющей стали. Примерно через 10-15 минут, нанесенный раствор обрабатывается пластиковой теркой до получения необходимой фактуры. В зависимости от времени выдержки штукатурки, интенсивности и направления движения терки можно получить горизонтальные, вертикальные, круговые и перекрестные углубления. При этом терку следует держать параллельно обрабатываемой поверхности. Для обеспечения однородности цвета материал следует приобретать из одной партии. При неблагоприятных условиях (жаре, солнце, ветре) необходим адекватный уход (обрызг водой, создание тени, устранение сквозняков и т. п.).
Рабочая температура	Работы следует выполнять при температуре основания не ниже плюс 5°C
Расход	Ориентировочный расход смеси ОС-2 составляет 2,5-4,0 кг/м <sup>2</sup> . Фактический расход зависит от характера отделываемой поверхности, толщины наносимого защитно-отделочного слоя и опыта рабочего.
Очистка рабочего инструмента	Используемые инструменты после окончания работы промыть водой.
Специальные предосторожности	Соблюдение требований техники безопасности в строительстве при использовании сухих смесей.

#### Основание:

Минеральные основания: выровненные бетонные оштукатуренные поверхности.

#### Подготовка основания:

Основание должно быть очищенным от грязи, пыли, жира, а также прочих субстанций, ослабляющих адгезию и слегка увлажненным водой. При необходимости поверхность выровнять и прогрунтовать.

#### Подготовка продукта к использованию:

Штукатурная композиция готовится к применению путем высыпания сухой смеси в воду из расчета на 1 кг смеси 0,18 – 0,26 л воды и размешивания миксером до получения густой пастообразной консистенции. Повторное перемешивание через 10 – 15 минут. Приготовленную композицию следует использовать в течение 1 часа.

#### Достоинства:

Хорошая адгезия к основанию, стойкость к воздействию атмосферных факторов.